

DEVOSKYT AIRLESS 9

Vnitřní bílá stěrková omítka pro lokální i celoplošnou aplikaci
na stěny a stropy v interiérech.

1-5 mm v jedné vrstvě, roztahovatelná do ztracena

Stěrková hmota DEVOSKYT AIRLESS 9 je určena k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiéru. Je vhodná k vytváření nových povrchů omítek, pro opravy a renovace starých omítek. Pro lokální i celoplošnou aplikaci na všechny savé podklady (omítky, beton, sádrokarton, pórobeton, přesné zdivo a cihly, cementotřískové desky, stavební lepidla a další savé podklady). Výrobek je připraven k okamžitému použití, pastovité konzistence, vysoce paropropustný, snadno brousitelný, lehce zpracovatelný a výborně roztíratelný. Lze jím dosáhnout velmi hladkých povrchů. Pro strojní nanášení AIRLESS stroji a stroji s podporou vzduchu, pro ruční aplikaci nerezovým hladítkem.

Vhodné podklady:

Na všechny savé a porézní podklady. Omítky (jádrové, vápenné, vápenno-cementové, sádrové aj.), beton, sádrokarton, pórobeton, přesné zdivo, cementotřískové desky, stavební lepidla a další.

Způsoby aplikace:

AIRLESS aplikační stroje s pracovním tlakem cca 50-230 barů, např.: Graco Mark V, VII, X; Graco T-MAX 506, 657, Storch Airless ST 1700, 1700+ a další stroje doporučené výrobcem pro aplikaci stěrkových hmot. Doporučujeme min. velikost trysky 0,041". Před nanášením AIRLESS stroji je nutné stěrkovou hmotu promíchat.

Omítací stroje s podporou vzduchu – šnekové omítačky.

Ruční aplikace nerezovým hladítkem.

Po nanesení potřebného množství materiálu na podklad je třeba stěrkovou hmotu vyrovnat nerezovým hladítkem. V případě potřeby nanášejte ve více vrstvách. Pro vytvoření rovného a hladkého povrchu naneste min. 2 vrstvy. Další vrstvu aplikujte až po úplném proschnutí vrstvy předešlé. Síla vrstvy je v rozmezí 1-5 mm v jednom kroku, stěrkovou hmotu lze roztahovat do ztracena. Pro dokonalé vyhlazení všech nerovností vzniklých při nanášení lze povrch po úplném vyschnutí přebrousit (ručně, strojně) jemným brusným papírem (60-220). Při aplikaci konečných povrchových úprav postupujte dle návodu konkrétního použitého materiálu. **Odsazená voda na povrchu není na závadu.**

Požadavky na podklad:

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyžralý, bez mastnot a solí, bez biologického napadení (plísně, řasy). Pro zvýšení přídržnosti, zpevnění podkladu a sjednocení savosti povrchu je doporučeno použít DEVOS Hloubkovou penetraci či jinou vhodnou penetraci (postupujte dle daného návodu výrobce). Stěrková hmota je vyrobena v optimální konzistenci pro přímou aplikaci. Doba schnutí se liší v závislosti na druhu materiálu, síle vrstvy, teplotě, relativní vlhkosti a savosti podkladu. Doporučená teplota podkladu a pracovního prostoru je +5 až +30 °C. Výrobek není vhodný pro vlhké podklady.

Technické údaje:

Spotřeba: 2-4 kg/m² dle kvality a nerovnosti podkladu

Ředění: připraveno k okamžitému použití, případně vodou

Plnivo: jemně mletý vápenec

Sušina: min. 71 %

Odstín: bílá

Přídržnost k pokladu: min. 0,30 MPa

Reakce na oheň: A2-s1, d0

Paroprodyšnost: vysoká, třída V1

Skladování:

Skladování a přeprava v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C. **Nesmí zmrznout!** Chránit před přímým slunečním světlem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

DEVOSKYT AIRLESS 9 není klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. EUH 208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může způsobit alergickou reakci. Podrobnosti jsou uvedeny v Bezpečnostním listě.

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Devos trade CZ, s.r.o., Podnásepní 466/1d, 602 00 Brno
Tel/fax: +420 549 211 922, Mob.: +420 735 755 954, info@devoskyt.cz, www.devoskyt.cz

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Srpen 2020